



1128 EPDM SPRAY

Verspuitbare contactlijm
voor het bevestigen van EPDM



Plat dak (max 100m²) ■ Funderingsaanzet ■ Raam- & deuropening

Rectavit 1128 EPDM SPRAY

EPDM SPRAY

DE LIJM

1128 EPDM Spray is een verspreibare contactlijm in een draagbaar drukvat voor het verlijmen van naakte EPDM, vliesgecacheerde EPDM en andere vliesgecacheerde dichtingsmembranen op residentiële platte daken met een maximale oppervlakte tot 100 m²*. Voor horizontale en verticale delen incl. opgaande kanten, hoeken, randen en turbulentiezones. Ook voor water- en luchtdichtingsbanen rond de fundering, raam- en deuropeningen, bij het bouwen van vijvers en opvangbekkens, ...

EIGENSCHAPPEN

- Temperatuurbestendig tot + 100°C
- Verwerkbaar zonder elektriciteit of perslucht
- Korte afdamptijd: 2-4 min
- Lange opentijd: tot 60 min
- Spuitpatroon: webspray tot 25 cm breed met spuittip 9502
- Methode: dubbelzijdige, volvlakse, kruiselingse verlijming
- Dekking: 40-80 gr droge lijm/m² (= 4-7 sec per lopende meter) *
- Rendement: tot 100m² lijmmoppervlak (tot 50m² dubbelzijdig verlijmd)
- Overlap: 50%
- Niet herpositioneerbaar
- Toepassingstemperatuur: +5°C tot +30°C
- Houdbaarheid: tot 18m
- Onderhoud & reiniging: Rectavit Dissol (Spray)
- Bevat geen kankerverwekkende bestanddelen zoals methyleenchloride / dichloormethaan (DCM). Onder normale omstandigheden is geen extra aangepaste persoonlijke bescherming vereist.

* Afhankelijk van toepassing, windzone, dakhoogte, membraantype en ondergrond.

Deze richtlijnen gelden enkel als algemene aanwijzingen. De gebruiker dient voor indienstrake en op eigen risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel en de (verlijmd) dakopbouw. De aannemer/dakdekker dient er zich van te vergewissen dat de werken adequaat worden uitgevoerd. Voor de volledigheid, consulteer de technische fiche op www.rectavit.be. Enkel voor professioneel gebruik.

SYSTEEM

Starterset: 1128 EPDM SPRAY combibox

Alle basisbenodigdheden om van start te gaan:

- 1128 EPDM Spray canister (22.1L)
- Ergogrip Pistool
- Spuittip 9502 (L - 20-40cm)
- Spuittip 6501 (M - 15-25cm)
- Materiaalslang (4m)
- Reinigingsproduct: Rectavit Dissol Spray
- Koppelstuk voor reiniging: Cleaning adaptor



Long gun set

Maximaliseer uw snelheid en gebruiksgemak:

- Pistool met lange loop (45cm): Ecogrip Gun Floor & Ceiling
- Materiaalslang (4m)
- Spuittip 9502 (L - 20-40cm)
- Reinigingsproduct: Rectavit Dissol Spray
- Reinigungsadaptor: Cleaning adaptor



ONDERGRONDEN

Uitstekende hechting op alle courante bouwmaterialen zoals gecacheerde harde isolatieplaten (bv. PIR, PUR, ...), minerale wol, aluminium, inox en gegalvaniseerd staal, vlakke beton, cellenbeton en andere steenachtige ondergronden, OSB, multiplex, spaanplaat en ander houtachtig plaatmateriaal.

Opgelet! Niet voor naakte polystyreenplaten (EPS/XPS) of naakte, weekmaker bevattende kunststofmembranen (bv.: naakte PVC). De lijm dient enkel voor het verlijmen van membraan op ondergrond. Het heeft geen invloed op de waterkering van het membraan. Werk randen, naden en overlappingsen af volgens de richtlijnen van de producent van het membraan. Bij toepassing op bestaande dakmembranen steeds een hechttest uitvoeren en controleren of de ondergrond voldoende vlak is. Plaats de verpakking 's winters nooit rechtstreeks op een beton- of tegelvloer en 's zomers niet in de vlakke zon. Bij hoge temperaturen zijn de verwerkingstijden korter, deel het dak op in kleinere oppervlaktes en werk 1 per 1 af.

TESTRAPPORTEN

Winduplift: dakopbouw getest in samenwerking met test-, inspectie- en certificeringsbureau Kiwa BDA.

Testrapport beschikbaar op aanvraag.

Temperatuurbestendigheid: getest volgens SAFT.

Testrapport beschikbaar op aanvraag.

Hechtkracht: getest volgens PEEL op de meest courante EPDM-kwaliteiten van onafhankelijke fabrikanten.

Testrapport beschikbaar op aanvraag.



Navulverpakking: 1128 EPDM SPRAY canister

EPDM spuitlijm in een kant en klaar drukvat.

Aandrukrol: vloer & dak

Lange, zware, stalen aandrukrol. Perfect voor daktoepassingen.

